

FICHA TÉCNICA

rev. 08 del 25/05/00

STUCCO RS

cód. FO2040

DATOS TÉCNICOS

(referidos a una temperatura ambiente de +20° C y una humedad relativa del aire del 65%)

Viscosidad	25 " Copa Ford 8
Peso específico	0,91 ± 0,01
Secado fuera polvo	30 min.
Sobrebarnizado después de	2 h.
Lijado después de	1 h.
Secado completo	2 h.

DESCRIPCIÓN

STUCCO RS es un aglomerante para la preparación de un estuco de secado rápido y fácilmente lijable para el enmasillado del parquet. Es un producto monocomponente transparente a base de disolvente.

FORMA DE USO

Pulir el pavimento con papel de lija grueso y medio.

Mezclar STUCCO RS con serrín de madera de la misma esencia del parquet (residuo del lijado), hasta obtener una mezcla bien homogénea.

Extender rápidamente el estuco con una espátula metálica ancha (americana) inoxidable, haciendo penetrar en la fisuras la mayor cantidad posible.

Esperar el secado, que suele tardar normalmente 1 hora, luego lijar con papel de lija fino y eliminar cuidadosamente el polvo.

Realizado esto, proceder al barnizado con uno de nuestros ciclos al disolvente.

ADVERTENCIAS:

Se aconseja aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente no inferior a los +15 °C.

Para eventuales disoluciones utilizar nuestro disolvente DILUENTE V3a, y para limpiar los utensilios nuestro disolvente de lavado DILUENTE LAVAGGIO.

¡ No tirar los residuos en el suelo o en las alcantarillas !

El producto se conserva al menos 12 meses, siempre que esté almacenado en un lugar fresco y seco, y en su envase original bien cerrado.

NOTA: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestro saber y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin ninguna garantía, ya que tanto las condiciones como la forma de uso del producto están fuera de nuestro control.