

STUCCO ET

Aglutinante monocomponente nitrosintético a base de alcohol

- ✓ Olor Agradable
- ✓ Ideal para ciclos rápidos
- ✓ Excelente lijado

Cod. FO2095

Aglutinante monocomponente nitrosintético a base de alcohol, para la preparación de un estuco de lijado rápido para el enmasillado del parquet. El producto está listo para su empleo.

Confección estándar: garrafa en plastica de 10 litros.



APLICACIÓN

Lijar el soporte con papel de lija de grano grueso y medio.

Mezclar STUCCO ET con serrín de madera de la misma esencia del parquet (residuo del lijado), hasta obtener una mezcla bien homogénea. Extender rápidamente el estuco con una espátula metálica ancha (americana) inoxidable, haciendo penetrar en las fisuras la mayor cantidad posible.

Después del secado, que suele tardar normalmente 1 hora, lijarse con papel de lija fino y eliminar cuidadosamente el polvo producido. Proceder al barnizado con uno de nuestros ciclos al disolvente.

ADVERTENCIAS

- Antes de aplicar, aclimatar el soporte y el producto a una temperatura ambiente comprendida entre +15°C y 30°C.
- El contenido de humedad del soporte no debe ser más del 12%.
- El producto es fácilmente inflamable. Airear los locales antes de realizar el lijado.
- El producto no puede ser empleado en combinación con barnices al agua.

DATOS TÉCNICOS

(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %)

Aspecto Líquido rosa	transparente
Viscosidad	15" F8 ± 5" F8
Peso específico	0.86 ± 0,01
Secado superficial *	30 min.
Lijado después de *	60 - 90 min.
Secado completo	2-4 horas
Sobrebarnizado después de *	2 horas
Limpieza de los útiles	DILUENTE LAVAGGIO
Contenido VOC %	84%

* según el tipo de madera, las modalidades de lijado y la cantidad de producto absorbido.

No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas.

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto.

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.