

CARVER

by **Blanchon**
GROUP

FONDO 300 **NUEVA FÓRMULA**

Fondo monocomponente acrílico al agua

- ✓ Sin necesidad de lijado
- ✓ Ideal para ciclos en 3 capas con alto poder de recubrimiento
- ✓ Conserva el color natural de la madera

Cód. FO4000

Fondo monocomponente acrílico al agua para parqué, objetos y revestimientos de madera. Muy fácil de aplicar e ideal para todos los tipos de madera más comunes (incluso maderas exóticas) y es particularmente adecuado cuando no se desea alterar el color original de la madera. Se puede aplicar con rodillo, brocha y espátula y puede aplicarse sobre todos nuestros acabados al agua, tanto mono como bicomponentes, a excepción de Boreal.

FONDO 300 nueva fórmula no contiene N-metil pirrolidona ni N-etil pirrolidona.



APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Pulir la superficie eliminando cualquier rastro de aceite, cera o barniz que haya y utilizar uno de nuestros aglutinantes para masilla si se fuera a masillar o raspar. Después de haber pasado el último abrasivo (se recomienda una red de grano de #120), eliminar el polvo con una aspiradora y un paño antiestático.

APLICACIÓN

Agitar el bidón de FONDO 300 para disolver cualquier sedimento que se hubiera formado en el fondo. Esperar 10-15 minutos antes de la aplicación para permitir que desaparezca la posible espuma que se haya formado durante la agitación.

Aplicar abundante producto con rodillo (se recomienda utilizar uno de nuestros rodillos MONACO o POSEIDONE), con brocha o con llana. Con FONDO 300 se recomienda efectuar uno de los siguientes ciclos:

- 1 mano de FONDO 300 con rodillo y 2 manos de acabado al agua. No lijar entre la capa de fondo y la primera de las 2 capas de barniz pero respetar los tiempos de recubrimiento y solamente proceder al lijado (red de grano #180-220) entre las 2 capas de acabado.
- 1 mano de FONDO 300 con rodillo y 2 manos de acabado al agua. Lijar siempre después de cada mano (lijado FONDO 300 solo con SCOTCH BRITE AVF)
- 1 capa de FONDO 300, lijado con SCOTCH BRITE AVF y 1 capa de acabado bicomponente al agua.

Cualquier otro ciclo o método de aplicación tiene que ser comprobado previamente.

ADVERTENCIAS

Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente comprendida entre +15°C y +30°C con humedad relativa entre el 35% y el 75%. Respetar siempre el rendimiento indicado.

En caso de raspados en suelos viejos, y en todos los casos en los que la madera esté muy seca, añadir como máximo un 10 % de agua.

DATOS TÉCNICOS

(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %)

Aspecto	Líquido blanco
Viscosidad	35°F4 ± 10°F4
pH	8,0 ± 0,5
Peso específico	1,04 ± 0,02
Secado no adherente del polvo	20 minutos
Recubrimiento después de/en un plazo de	2/24 horas
Lijado después de	4-6 horas
Secado completo	5-7 días
Rendimiento medio por mano	10-12 m²/l
Diluyente	Agua
Máxima dilución	10%
Limpieza de las herramientas	IDROCLEANER

¡Teme el hielo!

No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas.

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto.

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.