

STUCCO AQ

Aglomerante monocomponente

- ✓ Muy bajo impacto ambiental (certificado EC1 Plus)
- ✓ Excelente cobertura
- ✓ No cambio de color (deja intacto el color de la madera)

Cod. FO6500

Aglomerante monocomponente **exento de disolventes** para preparar un estuco para parquet y otras obras de madera. Da un estuco de la misma tonalidad del parquet sin producir ningún cambio de color en la madera. Puede ser sobreaplicado con barnices al agua o al disolvente y también con aceites impregnantes.



FORMA DE USO

Lijar el suelo con papel de lija grueso y medio.

Mezclar el aglomerante STUCCO AQ con la cantidad necesaria de serrin fino obtenido del lijado hasta obtener un compuesto bien homogéneo. Extender rápidamente el estuco con una espátula metálica ancha (americana) inoxidable, haciendo penetrar en la fisuras la mayor cantidad posible.

Esperar el secado, que suele tardar normalmente 2-3 horas, luego lijar con papel de lija fino y eliminar cuidadosamente el polvo. En caso de que el espesor del estuco bajase excesivamente en las ranuras más anchas (tras de 2 mm), enmasillar de nuevo según la misma modalidad.

Proceder entonces al barnizado o a la impregnación con aceite.

ADVERTENCIAS

Se aconseja aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente no inferior a los +15°C. Para eventuales disoluciones y para la limpieza de los utensilios utilizar agua.

DATOS TÉCNICOS

(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %)

Viscosidad	50" copa Ford 8
Peso específico	1.01 ± 0,01
pH	6.5 +0.5
Secado fuera polvo	20 min.
Sobreaplicable después de	1 h
Lijable después de	2-3 h
Secado completo	12 h
Rendimiento	8-12 m²/litro

¡Teme el hielo!

No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas.

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto.

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.