

WPC AQUAPRO

Impregnante coloreado para wpc

Cod. IA1300XX

Impregnante acrílico al agua para el teñido y la protección del WPC en ambientes exteriores e interiores. Protege la superficie tratada contra el agua y los rayos UV. Puede utilizarse tanto para el tratamiento del WPC nuevo como para el restablecimiento del WPC agrisado.

WPC AQUAPRO está disponible en varios colores. Todos los colores se pueden mezclar entre sí.

Confección estándar: bidón de 5 litros.



PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

WPC nuevo: lavar con una solución de agua y OUTDOOR DETER PRO, enjuagar bien y dejar secar.

WPC agrisado: aplicar nuestro detergente PULIDECK con un pincel y esperar al menos 15-20 minutos. Quitar la pátina superficial con un cepillo semiduro o una scotch brite roja. Enjuagar con agua y dejar secar (la pátina se puede quitar con una hidrolimpiadora).

APLICACIÓN

Una vez seco el soporte, aplicar una o dos manos de WPC AQUAPRO con pincel, tampón o pulverizador.

MANTENIMIENTO

Para la sola limpieza, lavar el pavimento de WPC con una solución de agua y OUTDOOR DETER PRO.

Para restablecer un pavimento agrisado, tratarlo con PULIDECK siguiendo las instrucciones anteriores y realizar nuevamente el tratamiento.

ADVERTENCIAS

- Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura comprendida entre +15°C y +35°C, con una tasa de humedad relativa entre el 35% y el 80%.
- En caso de empleo en construcciones al abierto se recomienda no aplicar en condiciones de exposición directa al sol, en cualquier caso, en condiciones climáticas adversas como lluvia, nieve o hielo.
- El tono de las tintas puede variar notablemente según el tipo de WPC, la preparación, el modo de aplicación y la cantidad de producto aplicada. Se recomienda realizar pruebas preliminares antes de la ejecución del trabajo

DATOS TÉCNICOS

(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %)

Viscosidad	14" F4 ± 4" F4
Peso específico	1.02 ± 0.05

pH	8.0 ± 1.0
Secado que no afecta el polvo	20 minutos
Sobreaplicabilidad después de / dentro de	2 / 24 horas
Secado completo*	4 – 8 días
Rendimiento medio por mano en el ciclo de coloración (con tampón o esponja)*	15 – 20 m ² /litro
Limpieza de los utensilios	IDROCLEANER
Disolución	ACQUA BLU
Disolución máxima admitida	100%
VOC %	5% ± 1%
Contenido máximo de VOC g/l	60 g/l
Valor límite de VOC admitido (Subcat. f BA Impregnante de espesor mínimo para madera)	130 g/l

*según el tipo de madera, las modalidades de lijado y la cantidad de producto absorbido.

¡Teme el hielo!

No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas.

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto.

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.