

PRIMOL TURBO

Impregnante para madera con aceite

- ✓ No es filmógeno
- ✓ Penetra en profundidad en la madera
- ✓ De fácil aplicación
- ✓ Para ciclos de aceite rápidos
- ✓ Se puede aplicar encima de aceites, barnices a base de agua y bases con disolvente
- ✓ Para APLICACIONES INDUSTRIALES y ARTESANAS
- ✓ 22 colores disponibles



Cod. MO4200

PRIMOL TURBO es un impregnante a base de resinas y aceites naturales creado para la protección de la madera, y especialmente del parquet. PRIMOL TURBO es idóneo tanto para **aplicaciones artesanales** sobre suelos nuevos o renovados, prelijados y cepillados, como para **aplicaciones industriales** de parquet precabado. Su uso, en combinación con GREENOL PLUS, GREENOL HD y con los productos de mantenimiento de la línea Oli Carver, confiere a las superficies de los suelos acabados en aceite una **buena resistencia al desgaste y excelentes resistencias químicas**. Además, exalta el aspecto «cálido» del estado natural de la madera sin formar una película evidente sobre la superficie. El impregnante de fondo PRIMOL TURBO penetra en profundidad en la madera, mientras que el acabado GREENOL PLUS o HD crea en la superficie una protección muy resistente que repele la suciedad. Con esta combinación de productos se logra, con un ciclo rápido, nutrir eficazmente la madera y protegerla del pisoteo y de los productos químicos de uso doméstico. **PRIMOL TURBO también se utiliza también para la coloración y el mordentado de suelos y artículos de madera para aplicarles barniz**. De hecho, se puede aplicar en «ciclos mixtos» con productos barnizantes Carver a base agua (OMEG-ART, EPSILON catalizada con IDRO2, META, RAFFAELLO, AQUAHIT, HOUSE, FONDO 300) o a base de disolvente (FONDO K2'07). PRIMOL TURBO está disponible en 22 variantes (véase muestrario). **Todas estas variantes se pueden mezclar entre ellas y, además, se pueden modificar como se desee, tanto en la intensidad como en la tonalidad del tinte, añadiendo nuestras pastas coloreadas concentradas OILPAST (véase la FICHA TÉCNICA correspondiente).**

APLICACIÓN

APLICACIÓN ARTESANAL EN GRANDES O PEQUEÑAS SUPERFICIES

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Pulir la superficie eliminando cualquier rastro de aceite, cera o barniz que haya y utilizar uno de nuestros aglutinantes para masilla si se fuera a masillar o raspar. Después de haber pasado el último abrasivo (se aconseja una red de grano #100-120), eliminar el polvo con una aspiradora y un trapo antiestático.
- Antes de aplicar el producto, agitar bien la lata de PRIMOL TURBO para obtener una dispersión homogénea de las partículas matizantes y de los pigmentos.

GRANDES SUPERFICIES CICLO APLICATIVO 1

- Aplicar una capa fina y respetando el rendimiento recomendado de PRIMOL TURBO con una espátula (TIPO espátula Carver AC 7610) o con un trapo.
- Después de 10 minutos, pasar la máquina monodisco (a baja velocidad) con un pad blanco/verde para uniformar la aplicación.
- Después de aproximadamente 60 minutos, **si fuera necesario**, pasar una máquina monodisco con pad blanco para eliminar los posibles restos de aceite debido a las filtraciones y los nudos de la madera.

GRANDES SUPERFICIES CICLO APLICATIVO 2

- Echar un poco de producto directamente sobre la superficie y extenderlo uniformemente usando una máquina monodisco con pad blanco/verde (como alternativa se puede apoyar el pad en el suelo, retirar la parte central, y echar el producto en el orificio).
- Después de 60 minutos aproximadamente, **si fuera necesario**, pasar una máquina monodisco con pad blanco para eliminar el posible aceite en exceso que se haya quedado en la madera.

SOBRE PEQUEÑAS SUPERFICIES

- Echar una pequeña cantidad de producto directamente sobre la superficie que se desea tratar y extenderlo en una capa muy fina con un trapo o una espátula.
- Después de 20-30 minutos, repasar la superficie con un trapo o un trozo de pad verde/blanco para uniformar la aplicación.

ACABADO CON ACEITE: Después de unas 4-8 horas (según la temperatura y la higrometría), aplicar uno de los GREENOL (véanse las correspondientes FICHAS TÉCNICAS); en el caso de que el PRIMOL TURBO usado sea de color, se recomienda añadir entre 1 % - 5 % de este en el acabado.

ACABADO CON BARNIZ:

- Ciclo con productos (bases o barnices) a base de agua, después de 48 y antes de 96 horas aplicar, sin lijar, la primera mano de base/barniz deseada; después, proceder con el ciclo deseado.

- Ciclo con bases bicomponentes de poliuretano con disolvente, después de 72 horas y antes de 96 horas aplicar, sin lijar, la primera mano de la base; después, proceder con el ciclo deseado.

Si se deseara obtener un tono fuerte, dejar el poro de la madera muy abierto, aplicar uniformemente el producto con un trapo o con pequeños toques (SIEMPRE RESPETANDO EL RENDIMIENTO RECOMENDADO) y no proceder con los distintos pasos de pad blanco/verde para no eliminar parte del color.

APLICACIÓN INDUSTRIAL

Para más información sobre las aplicaciones industriales de PRIMOL TURBO, póngase en contacto directamente con nuestro servicio de Asistencia Técnica.

ADVERTENCIAS

- Antes de la aplicación se recomienda aclimatar la superficie que se desea tratar y el producto a una temperatura ambiente no inferior a +15°C.
- Agitar bien la lata antes de la aplicación (**sobre todo en las versiones de color**). Para evitare una sedimentación diferenciada de los pigmentos con alteraciones no deseadas del tinte, vaciar el contenido en un recipiente abierto y mezclarlo cuidadosamente. Las tintas blancas y grises son particularmente sensibles a este fenómeno.
- **Independientemente del método empleado para la aplicación, es necesario que los aceites sean exactos, haciendo referencia a los rendimientos recomendados. Al final del trabajo, todo el producto debe de haber sido absorbido por la madera.**
- Para evitar estos inconvenientes en los «ciclos mixtos» con productos barnizantes, se aconseja, para comprobar que PRIMOL lo haya absorbido correctamente la madera y esté completamente seco, efectuar una prueba preliminar sobre una pequeña parte del suelo. Si todavía no estuviera en dichas condiciones, póngase en contacto directamente con nuestro servicio de Asistencia Técnica.
- **Modificar el color original mediante el uso de otros PRIMOL TURBO:** a cualquier PRIMOL TURBO se le puede añadir PRIMOL TURBO neutro u otras versiones de color sin ningún límite de cantidad.
- **Modificar el color original mediante el uso de OILPAST:** a cualquier PRIMOL TURBO se le pueden añadir las pastas OILPAST hasta una cantidad máxima de un 10 %.
- La posible adición de OILPAST reduce el tiempo del secado de PRIMOL TURBO. Una adición excesiva de pasta podría causar serios problemas de adhesión de los productos barnizantes en los ciclos mixtos. Hacer pruebas preliminares antes de ejecutar el trabajo.
- Para la posible atenuación del color, diluir el producto exclusivamente con PRIMOL TURBO neutro.
- Para objetos de color blanco se aconseja realizar pruebas preliminares y mordentar también las manos de acabado con productos adecuados.
- **PRIMOL TURBO es totalmente INCOMPATIBLE con POLICARVER. No usar en ningún caso estos dos productos juntos.**
- **Después del uso, los trapos y el papel impregnados de los productos deben sumergirse en agua antes de tirarlos a la basura para evitar fenómenos de autocombustión.**

DATOS TÉCNICOS

(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %)

Aspecto versión neutra	Líquido marrón transparente
Aspecto versiones de color	Líquido de color
Viscosidad	13" F4 ± 2" F4
Peso específico	0.83 ± 0.01
Secado no adherente del polvo	2-3 h
Recubrimiento con GREENOL PLUS o HD después de	4-8 h
con base y barniz al agua después de/antes de	48/96 horas
con base bicomponente con disolvente después de/antes de	72/96 horas
Acceso prudente después de	24 h
Secado completo	10-15 días
Rendimiento medio por mano	15-30 m ² /litro
Dilución	póngase en contacto con servicio de Asistencia Técnica
Limpieza de las herramientas	DILUENTE LINOLUX / DILUENTE LAVAGGIO

No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas.

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto.

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.