

VINALCOL

Cola acetovinílica

Cod. S07545

Cola acetovinílica, adecuada para el encolado del parquet preacabado (fugas y ranuras) y otros revestimientos del suelo, de laminados, de muebles en madera, etc.. El producto está particularmente indicado también cuando sea precisa una estabilidad térmica y una resistencia al agua. El encolado consigue la clase de resistencia D3 según la Norma DIN EN 204. El producto es inodoro y exento de VOC. Confección: Botellas de plástico de 0,5 kg con boca en forma de pico.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies que hay que tratar deben ser perfectamente limpias y secas.

APLICACIÓN

Aplicar el producto sobre el soporte a encolar y presionar de una forma continua durante alrededor de 20 minutos. La aplicación puede efectuarse en uno o en ambos lados.

ADVERTENCIAS

- Se aconseja ambientar VINACOL y los objetos que hay que encolar en el lugar de la puesta durante al menos 12 horas.
- El tiempo de endurecimiento del producto está fuertemente influenciado por el espesor aplicado, por la transpirabilidad de las superficies tratadas, por la temperatura, por la humedad relativa e de la madera.
- Eventuales residuos de VINACOL fresco pueden ser eliminados con agua templada, mientras que el producto endurecido deberá ser eliminado solo mecánicamente.

DATOS TÉCNICOS

(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %)

Aspecto	Líquido viscoso blanco
Peso específico	1,09 ± 0,03
Viscosidad	160 ± 40 Poise
pH	3.0 ± 1.0
Residuo sólido	51% ± 1%
VOC	0%
Temperatura de aplicación	desde 10°C hasta 35°C
Tiempo abierto	8-10 min.
Tiempo de secado	6 - 24 h.
Rendimiento lineal	15-20 g/m
Rendimiento sobra las plancias, anchura 12 cm	167 g/m²
Rendimiento sobra las plancias, anchura 20cm	100 g/m²
Rendimiento sobra las plancias, anchura 27 cm	74 g/m²

¡Teme el hielo!

No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas.

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto.

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.