

CARVER S.r.l. Unipersonale

Uffici commerciali e stabilimento:
Via Giovanni XXIII, 36 (zona industriale)
20090 Rodano (MI) - ITALY
Tel. +39 02 95 00 171
Fax +39 02 95 32 09 21
Website: www.carver.it
E-mail: info@carver.it



FICHA TÉCNICA

rev. 10 del 17/02/2016

HW 90 (pulidor)

cód. SO7650

DATOS TÉCNICOS

(referidos a temperatura ambiente de +23°C y humedad relativa del aire del 65%)

Aspecto	Líquido rosa transparente
Viscosidad	11 ± 2 sec. F4
Peso específico	0,800 ± 0,02 Kg/l
Secado	15 min.
Sobreaplicabilidad después de / dentro de	15 / 12 min. / h.
Rendimiento	25-30 m ² /l
Contenido VOC	95 ± 2 %

DESCRIPCIÓN

Pulidor desengrasante de base alcohólica aditivado con favorecedores de la adhesión. Su empleo mejora notablemente el anclaje de las colas poliuretánicas, eposi-uretánicas y silánicas sobre superficies no absorbentes (mármol, granito, cerámica).

HW 90 es un producto monocomponente pronto al empleo.

CONFECCIÓN ESTÁNDAR

Recipiente de plástico de 5 litros

FORMA DE USO

Comprobar que la superficie a tratar esté sana y no presente restos de aceite, grasa, barniz o cera. Esmerilar con discos abrasivos en carborundum, eliminando perfectamente el polvo producido, luego pasar sobre toda la superficie un trapo embebido de HW 90. Esperar 15 minutos antes de proceder al encolado del parquet con E90, EPOCOL PLUS, ISOCOL FRONT, PU-Z500, ONE-SIL PLUS o SIL-ELASTIK. En caso que la operación no pueda ser conclusa en el plazo de 12 horas, el tratamiento con HW 90 tiene que ser repetido.

ADVERTENCIAS

- Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente entre +15°C y +35°C con una humedad relativa entre 10% y 70%.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

El producto está clasificado y etiquetado según el Reglamento CE 1272/2008 (CLP). Para información adicional, consultar la correspondiente ficha de datos de seguridad.

¡No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas!

El producto se conserva al menos 12 meses, si está almacenado en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto.

NOTA: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestro saber y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin ninguna garantía, ya que tanto las condiciones como la forma de uso del producto están fuera de nuestro control.