

HOUSE

Barniz monocomponente acrílico-poliuretánico

- ✓ No altera el color de la madera
- ✓ Ideal para ambientes domésticos

Cód. VE3800 HOUSE semibrillante

Cód. VE3810 HOUSE satinado

Cód. VE3820 HOUSE mate

Barniz monocomponente de acrílico y poliuretano de agua, indicada para barnizar parqué. HOUSE aporta un tono muy natural a la madera sin alterar su color original. Ideal para ambientes domésticos, es fácil de aplicar con rodillo, brocha o espátula y se puede usar solo o con el fondo de agua Carver FIRST.

HOUSE no contiene N-metil pirrolidona ni N-etil pirrolidona.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Pulir la superficie eliminando cualquier rastro de aceite, cera o barniz que haya y utilizar uno de nuestros aglutinantes para masilla si se fuera a masillar o raspar. Después de haber pasado el último abrasivo (se aconseja una red de grano #100-120), eliminar el polvo con una aspiradora y un trapo antiestático.

APLICACIÓN

- Agitar HOUSE para disolver cualquier sedimento formado que se hubiera formado en el fondo. Esperar 10-15 minutos antes de la aplicación para permitir que desaparezca la posible espuma formada durante la agitación.
- Aplicar el producto en uno de los siguientes ciclos recomendados:
 - Aplicar 2 o 3 manos (dependiendo de la absorción de la madera) abundantes de HOUSE con rodillo o brocha respetando los plazos de lijado y recubrimiento.
 - Aplicar 1 o 2 manos de HOUSE junto con nuestro fondo de agua FIRST (véase ficha técnica).
 - Aplicar 1 mano abundante de HOUSE con rodillo o brocha. Lijar y después aplicar una segunda mano con espátula. Sin lijarse, realizar el recubrimiento con una mano de HOUSE con rodillo o brocha.
 - Aplicar 2 manos de HOUSE con espátula sin lijarse. Recubrir, sin lijarse, con 2 manos de HOUSE con rodillo o brocha. En el caso de que la madera tratada levantara todavía la fibra de la madera, se puede realizar un ligero lijado entre las dos manos finales.

Para la aplicación con rodillo, se aconseja el uso de los rodillos Carver MONACO o POSEIDONE.

Cualquier otro ciclo o método de aplicación tiene que ser comprobado previamente.

Se recomienda realizar el lijado con SCOTCH-BRITE AVF o redes abrasivas (grano #180-220) con revoluciones bajas y pases rápidos.

MANTENIMIENTO

- Eliminar el polvo con TRAPOS ANTIESTÁTICOS y, si hiciera falta, usar una aspiradora con cepillos con cerdas de fibra natural, no giratorias, adecuadas para parqué.
- Para el lavado del parqué, optar por una de las siguientes opciones:
 - Lavar con un trapo suave con una solución diluida de DETER PARQUET (véase la ficha técnica de este producto). Si fuera necesario, en relación con el grado de desgaste al que está sometido el suelo, después del lavado efectuar un tratamiento con una solución diluida de nuestros POLISH PARQUET, que se usan como mantenimiento extraordinario (véanse las respectivas fichas técnicas).
 - Lavar con un trapo suave con una solución diluida de POLISH PARQUET como mantenimiento frecuente/ordinario (véase la ficha técnica de este producto).
 - Lavar con un trapo suave con una solución ligeramente diluida de PRONTO POLISH PARQUET (véase la ficha técnica de este producto).

ADVERTENCIAS

- La posible formación de «pelitos» en el tapón no indica que se haya estropeado el producto. Antes de la aplicación, y después de haber agitado el envase, se aconseja una simple filtración del barniz.
- Se aconseja aclimatar y aplicar el producto así como la madera a una temperatura ambiente entre +15°C y 35°C y una humedad relativa entre 35 % y 75 %.
- Antes del uso agitar enérgicamente el contenedor y esperar unos 10 -15 minutos.
- **Respetar siempre el rendimiento indicado.**
- Respetar los intervalos de lijado y recubrimiento establecidos. Si se realizar un recubrimiento sobre HOUSE sin lijar, no sobrepase nunca las 48 horas desde la aplicación de la mano anterior. Si se lijara y después se aplicara el producto, no sobrepase nunca los 5 días establecidos. En caso de que este lapso de tiempo se sobrepasara, para asegurar una buena adhesión es necesario lavar el suelo con un trapo con IDROCLEANER y añadir un 5 % de DILUENTE GRIP.
- **Después de cada lijado eliminar cuidadosamente el polvo producido.**
- Para mejorar la aplicación o para retrasar el secado, en particular en condiciones de calor extremo, añadirle a la pintura un 5 %-10 % de agua o un 2 % de nuestro DILUENTE GRIP. De todo modo se recomienda de no aplicar el producto durante las horas más cálidas del día y de evitar la exposición directa al sol de la superficie recién barnizada.
- En la versión opaca, el barniz suele obtener un acabado brillante por frotar en el caso de que se aplique en una capa demasiado fina.
- En caso de raspados en suelos viejos, y en todos los casos en los que la madera esté muy seca, añadir un 10 % de agua en la primera mano.
- **La superficie barnizada puede pisarse con cuidado después de 24 horas y adquiere su máxima resistencia física después de 7-10 días.**

DATOS TÉCNICOS

(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %)

Viscosidad	30" F4 ± 5" F4
Peso específico	1.03 ± 0.02
pH	8.0 ± 0.5
Secado no adherente del polvo	25 minutos
Recubrimiento después de/en un plazo de	3/48 horas
Lijado ligero después de	6-8 h
Acceso prudente después de	24 h
Secado completo	7-10 días
Dureza König	65
Dureza Buchholz	83
Resistencia a la abrasión CS10 (prueba abraser, muela CS10, peso 1000 g, rev. 1000)	50 mg
Grado de opacidad HOUSE Semibrillante	50 gloss
HOUSE Satinado	30 gloss
HOUSE Mate	15 gloss
Rendimiento medio por mano	10-12 m²/l
Dilución	Agua
Máxima dilución recomendada	10%
Limpieza de los útiles	IDROCLEANER

¡Teme el hielo!

No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas.

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto.

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.